

Nilo II



REFERENCIA	COMPOSICIÓN	ANCHO	ROLLO	PESO (GR X M2)	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	TEST DE PILLING	SOLIDEZ A LA LUZ
ALEJANDRIA	44% ALGODÓN 28% LINO - 28% VISCOSA	1.40 MTS	30 MTS	425,92	20.000	4/5	5/8
GEBEL	55,20% ALGODÓN 22,40% VISCOSA - 22,40% LINO			366,01	20.000	4/5	7/8
SINAI	64,1% ALGODÓN - 7,2% POLIÉSTER 10,8% VISCOSA - 17,90% LINO			281,55	20.000	4/5	6/8
TEBAS	43,6% ALGODÓN 28,2% LINO - 28,2% VISCOSA			461,35	20.000	3/5	4/8
ASUAN	56,55% ALGODÓN 30,42% LINO, 13,03% VISCOSA			439,43	20.000	3/5	3/8
ROSETTA	55,85% POLIÉSTER 44,15% ALGODÓN			305,44	20.000	3/5	4/8
ESNA	49,66% ALGODÓN 37,76% POLIÉSTER - 12,58% LINO			318,12	20.000	4/5	6/8
CAIRO	74,74% ALGODÓN 12,63% VISCOSA - 12,63% LINO			404,58	20.000	3/5	7/8

<p>SENTIDO DE LA TELA</p> <p>REFERENCIA ALEJANDRIA GEBEL - SINAI - ASUAN ROSETTA - ESNA - CAIRO</p> <p>REFERENCIA TEBAS</p>	<p>INSTRUCCIONES DE LAVADO:</p>	<p>ESCANEE NUESTRO CÓDIGO QR</p>
	<p>USO</p> <p>Elementos Decorativos Tapicería</p>	
	<p>TELA CON PROTECCIÓN ANTIFLUIDOS</p> <p>TELA CON PROTECCIÓN ANTI MANCHAS</p>	



Origen: Brasil



Fecha de lanzamiento: Agosto 2022



Tipo de Producto: Lino.



Pueden existir ligeros cambios de tono de los rollos con respecto a este muestrario.



Para una tapicería óptima y de calidad, es necesario filetear los cortes de la tela o en su defecto dejar una pestaña de mínimo 2 cm en el momento de confeccionar, especialmente en los cortes que se realicen por la trama de la misma.



Recomendamos en el proceso de tapizado y donde haya contacto con la tela, usar pegantes incoloros únicamente; especialmente en los colores beige y blancos.

La mayoría de estos tejidos pasan por un proceso de sanforizado; un tratamiento industrial que se realiza con la fibra natural el cual evita que se encojan cuando la prenda es lavada con agua fría; lo que significa que la lleva a un punto de pre-encogimiento y estabilización. **De no pasar por el proceso de sanforizado se encogerían incluso al lavarlas con agua fría.**



La mayoría solo se descrudan y no se blanquean, el residuo que se genera durante el desmotado donde se separan las fibras del algodón crudo puede dejar restos de semillas y hojas en la fibra.

En este proceso es completamente normal que en la tela se presenten algunas motas leves o **EVENTUALMENTE** formación de marras a lo largo de la pieza; esto **no es considerado como una imperfección por consiguiente NO constituye una garantía.**

Los tejidos de fibras naturales con alto porcentaje en su composición tales como **algodón, lino, viscosa, lana y rafia** pueden presentar encogimiento, estiramiento y/o alargamiento al momento de tapizar o confeccionar; **esto no es considerado como una imperfección por consiguiente NO constituye una garantía.**



CI Textil ofrece garantía de 1 año a todas sus colecciones textiles, a partir de que cubre tanto las propiedades del tejido como de conservación. La garantía no cubre tratamientos inadecuados, falta de mantenimiento o prescindir de las recomendaciones de uso. Puede ver de forma completa las condiciones de garantía en www.citextil.com/clientes/documentos_internos/Formulario_y_Política_de_Garantías.



Verificar existencias previamente ingresando a www.citextil.com o llamando en Bogotá al Tel.: (57) 6017443041 o al Cel.: 320 342 7721 - 311 276 4129. Para pedidos confirmados puede enviarlos al correo pedidos@citextil.com y/o pedidos2@citextil.com.