

RAINBOW

140 cm ANCHO



Nombre	Composición	Peso	Rapport		Martindale UNE-EN ISO 12947-2	Pilling UNE-EN ISO 12945-2	Costuras UNE-EN ISO 13936-2		Estabilidad dimensional al lavado (30° C)		Aplicaciones	Instrucciones de lavado
			Ancho ↔	Largo ↑			Urd.	Trama	Urd.	Trama		
DANA	49% PES - 47% PAC - 4% CO	540 g/m ²	4,5 cm	12 cm	30.000	4-5	< 4 mm	< 5 mm	≤ 1,5%	≤ 2,5%		
LEYTE	83% PES - 17% CO	425 g/m ²	6 cm	-	35.000	4-5	< 5 mm	< 5 mm	≤ 3,5%	≤ 2,5%		
LUCENA	84% PES - 16% CO	420g/m ²	-	-	40.000	4-5	< 4 mm	< 5 mm	≤ 3%	≤ 3,5%		
MAGALLANES	42% PES - 36% CO - 21% PAC - 1% PA	515 g/m ²	-	-	40.000	4-5	< 3 mm	< 3 mm	≤ 3%	≤ 3,5%		
NABAS	51% PAC - 45% PES - 4% CO	465g/m ⁴	2,4 cm	5,3 cm	30.000	4-5	< 4 mm	< 4 mm	≤ 2,5%	≤ 3%		
PORTES	64% PES - 25% PAC - 11% CO	510g/m ²	-	-	30.000	4-5	< 4 mm	< 4 mm	≤ 2%	≤ 2%		
LIGAO	65% PES - 23% CO - 10% VIS - 2% PA	360 g/m ²	1,7 cm	6,5 cm	50.000	4-5	< 5 mm	< 5 mm	≤ 2,5%	≤ 3%		
BAROJA	100% PES	410 g/m ²	-	-	> 50.000	4-5	< 3 mm	< 3 mm	≤ 1,5%	≤ 1,5%		
KANSAS	100% PES	310 g/m ²	-	-	> 25.000	4	< 4 mm	< 4 mm	≤ 1%	≤ 1%		
SATEN	75% PVC - 22% PES - 3% PU	550g/m ²	-	-	60.000	-	-	-	-	-		
INCI	78% PVC - 20% PES - 2% PU	500 g/m ²	-	-	50.000	-	-	-	-	-		

Origen: España.

Fecha de lanzamiento: Abril 2019

Tipo de tejido: variado.

Esta colección tiene Protección Antifluidos, excepto Baroja y Kansas.

Pueden existir cambios de color o tono de los rollos con respecto a este muestrario.

Para mayor resistencia y durabilidad del tapizado, recomendamos filetear los cortes de tela o en su defecto dejar una pestaña de mínimo 2 cm en el momento de confeccionar, especialmente en los cortes que se realicen por la trama de la tela

Recomendamos en el proceso de tapizado y donde haya contacto con la tela, usar pegantes incoloros únicamente; especialmente en los colores beige y blancos

Los tejidos aterciopelados que ofrecen viso, dada su composición y pelo largo, pueden generar aplastamiento temprano en el momento del almacenaje o uso, para corregir este efecto se recomienda usar plancha de vapor en la zona afectada, recuperando la consistencia del tejido.

CI Textil ofrece garantía de 1 año a todas sus colecciones textiles, a partir de, que cubre tanto las propiedades del tejido como de conservación. La garantía no cubre tratamientos inadecuados, falta de mantenimiento o prescindir de las recomendaciones de uso. Puede ver de forma completa las condiciones de garantía en www.citextil.com

Verificar existencias previamente ingresando a www.citextil.com o llamando en Bogotá al Te.: 7 44 30 41 o al Cel.: 310 764 44 75 / 311 276 41 29. Para pedidos confirmados puede enviarlos al correo pedidos@citextil.com y/o pedidos2@citextil.com.



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
1001734 AITEX
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100
ANEXO XVII REACH

ethica-tex
SINTEC ORIGINAL